

## Produktinformation

DE-F951



<b>Materialbeschreibung:</b>	Thermodirekt beschreibbares Papier, weiß, permanent selbstklebend
<b>Materialstärke:</b>	84 µm, 77g/m <sup>2</sup> , (+/-3%)
<b>Klebstoff:</b>	Kautschuk, stark haftend, für schwierig zu beklebende und apolare Untergründe geeignet
<b>Trägermaterial:</b>	Glassine Papier, gelb
<b>Trägerstärke:</b>	55µm, 62g/m <sup>2</sup> , (+/-3%)
<b>Temperaturbereich:</b>	-10°C bis +70°C
<b>Verklebetemperatur:</b>	> +5°C
<b>Klebkraft:</b>	Schälkraft (180°)    350 N/m nach FTM2
<b>Druckarten:</b>	Thermodirekt
<b>Lagerung:</b>	2 Jahre bei 22°C +/- 2°C und 50% +/-5% rel. Luftfeuchtigkeit Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

### Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.