

Typ:	Wachs-Harz
Trägermaterial:	Polyesterfilm
Stärke Trägermaterial:	4,5 +/- 0,4 my
Farbe:	schwarz (ferner lieferbar: rot, grün, blau, braun)
Übertragungsdichte:	> 1,2
Druckeigenschaften Temp.empfindlichkeit:	> 15 mj/mm ² (auf LWC Papier)
Schwärze:	> 1,2 (auf LWC Papier)
Beständigkeit des Druckbildes:	Widerstand gegen Abrieb und Temperatur (50 °C) Lesbarkeitsrate: mehr als 90%
	Widerstand gegen Penscanner Lesbarkeitsrate: mehr als 90%
	Lichtechtheit: Lesbarkeitsrate mehr als 90%
	Wasserfestigkeit: Lesbarkeitsrate mehr als 90%
	Einsatzbedingungen: 5 - 35 °C, 30 – 80 % rel. Feuchte
	Lagerbedingungen: 5 – 35 °C, 30 – 85% rel. Feuchte 24 Monate nach Herstellungsdatum

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.