



Materialbeschreibung:	Thermotransfer bedruckbare Polyesterfolie, weiß, matt; wisch- und kratzfest, hohe Chemiebeständigkeit; UL-Listung MH48716 ^{*)}															
Anwendung:	im Bereich Automotive / Elektronik-Industrie															
Materialstärke:	50 µm ± 10%															
Klebstoff:	AS3: Acrylatklebstoff, lösemittelbasiert															
Klebstoffstärke:	21 – 25 µm															
Haftung:	stark haftend															
Klebkraft:	<table><tr><td>rostfreier Stahl:</td><td>18,5 N/25 mm</td><td>FTM1</td></tr><tr><td>Glas:</td><td>19,1 N/25 mm</td><td>FTM1</td></tr><tr><td>Polypropylen</td><td>16,9 N/25 mm</td><td>FTM1</td></tr><tr><td>Automotive Farbe</td><td>18,3 N/25 mm</td><td>FTM1</td></tr><tr><td>PBT:</td><td>16,0 N/25 mm</td><td>FTM1</td></tr></table>	rostfreier Stahl:	18,5 N/25 mm	FTM1	Glas:	19,1 N/25 mm	FTM1	Polypropylen	16,9 N/25 mm	FTM1	Automotive Farbe	18,3 N/25 mm	FTM1	PBT:	16,0 N/25 mm	FTM1
rostfreier Stahl:	18,5 N/25 mm	FTM1														
Glas:	19,1 N/25 mm	FTM1														
Polypropylen	16,9 N/25 mm	FTM1														
Automotive Farbe	18,3 N/25 mm	FTM1														
PBT:	16,0 N/25 mm	FTM1														
Trägermaterial:	Glassine															
Trägerstärke:	56 µm ± 10%															
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 150 °C															
Verklebetemperatur:	> + 10 °C															
Druckarten:	Thermotransfer															
Farbbandempfehlung:	DE-R89, DE-R25 ^{*)} , DE-R22 ^{*)} , DE-R21 ^{*)} (unbedruckte Materialoberfläche)															
Lagerung:	2 Jahre bei max 22°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit															

^{*)} von UL anerkannte Komponente 

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.