Produktinformation

DE-F389

Materialbeschreibung:	Thermotransferpapier, oberflächengeleimt, holzfrei gute Niedrigtemperatureigenschaften für direkten Kontakt mit trocknem und feuchtem, nicht fettendem Lebensmittel zugelassen
Anwendung:	Etikettierung auf allen üblichen Substraten, auch auf apolaren Oberflächen, Folien, Kartonagen und auf Wellpappe ungeeignet für das Etikettieren stark gewölbter Oberflächen
Materialstärke:	67 µm, 72 g/m²
Klebstoff:	AS2: Acrylatklebstoff lösemittelbasiert
Haftung:	permanent haftend
Klebkraft:	Anfangshaftung: min. 14 N FTM 9 Berührungsklebkraft: min. 10 N angepasst an FTM 9 Scherfestigkeit min. 1,0 h FTM 8
Trägermaterial:	Honig-Glassine
Trägerstärke:	53 µm, 59 g/m²
Temperaturbereich:	- 20 °C bis + 80 °C
Verklebetemperatur:	> + 0 °C
Druckarten:	Thermotransferdruck, Flexo-, Offset- und Buchdruck, Dot-Matrix
Farbbandempfehlung:	DE-R21, DE-R58
Lagerung:	2 Jahre bei max. 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.4

Erstelldatum 04.09.2026