Produktinformation

DE-F 573

Materialbeschreibung:	antistatisches Polyimid, bernsteinfarben, ablösbar, elektrische Isolierung nach NEMA Klasse H Anforderungen
Anwendung:	Etiketten für die Elektro-, Elektronik-, Automobil-, Luftfahrt- und Medizintechnik, Wärmedämmung für Elektroinstallationen, elektrische Isolation für elektrische Komponenten, Hochtemperaturmaskierung
Materialstärke:	50 µm
Klebstoff:	AS1, Acrylatkleber
Klebstoffstärke:	25 µm
Haftung:	leicht haftend
Klebkraft:	rostfreier Stahl/Alu 20 min 7,5 N/25 mm FTM 1 24 h 8,25 N/25 mm FTM 1
Trägermaterial:	Kunststoff-Liner
Trägerstärke:	25 µm
Temperaturbereich:	-40 °C bis +300 °C
Verklebetemperatur:	> + 5 °C
Druckarten:	nicht bedruckbar
Lagerung:	1 Jahr bei max. 25°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.