Produktinformation

DE-F 175

Materialbeschreibung:	Polyesterfolie, weiß, glänzend, druckvorbehandelt,
Anwendung:	wisch- und kratzfest, witterungsbeständig
Materialstärke:	50 µm ±10%
Klebstoff:	AS3: Acrylatkleber, lösemittelbasiert, temperaturempfindlich
Haftung:	stark haftend
Klebstoffstärke:	22 µm ± 3
Klebkraft:	auf Glas: 19 N/25mm FTM1/72h auf Acryl: 20 N/25mm FTM1/72h auf Stahl: 18 N/25mm FTM1/72h auf PP: 15 N/25mm FTM1/72h
Trägermaterial:	Glassine
Trägerstärke:	56 µm ±10%,
Temperaturbereich:	- 40 °C bis 150°C
Verklebetemperatur:	> +2 °C
Druckarten:	Thermotransfer-, Flexo- und Siebdruck
Farbbandempfehlung:	DE-R89
Lagerung:	2 Jahre bei max. 20-25°C und 40-50% rel. Luftfeuchtigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung (Bei Nichteinhaltung der Bedingungen kann ein Kleberausbluten mit der Folge von Verarbeitungsproblemen auftreten)

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.3

Erstelldatum 15.06.2020