Produktinformation

DE-F427

Materialbeschreibung:	Thermotransfer bedruckbare Polyesterfolie, silber matt; chemikalienbeständig
Anwendung:	für Anwendungen, bei denen besondere chemische Beständigkeit des Aufdrucks erforderlich sind, z.B. gegen Lösungsmittel MEK, Isopropylalkohol, Azeton, Diesel oder Bremsflüssigkeit
Materialstärke:	50 µm ± 10%
Klebstoff:	AS4: Acrylatklebstoff, lösemittelbasiert, temperaturempfindlich
Klebstoffstärke:	24 µm ± 10%
Haftung:	sehr stark haftend
Klebkraft:	rostfreier Stahl: 21 N/25 mm FTM1 Glas: 23 N/25 mm FTM1 Polypropylen 5 N/25 mm FTM1 PU pulverbeschichtet: 22 N/25 mm FTM1 PET pulverbeschichtet: 18 N/25 mm FTM1
Trägermaterial:	Glassine
Trägerstärke:	56 µm ± 10%
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 150 °C
Verklebetemperatur:	> + 10 °C
Druckarten:	Thermotransfer
Farbbandempfehlung:	DE-R24 (auf unbedruckter Materialoberfläche)
Lagerung:	1 Jahr bei max. 20-25 °C und 40-50% rel. Luftfeuchtigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung (Bei Nichteinhaltung der Bedingungen kann ein Kleberausbluten mit der Folge von Verarbeitungsproblemen auftreten)

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.2

Erstelldatum 08.03.2024