Produktinformation

DE-F432

Materialbeschreibung:	Polyester, weiß, matt; hohe UV-, Temperatur- und chemische Beständigkeit
Anwendung:	sehr gute Klebkraft auf hochenergetischen Substraten; sehr gute Bedruckbarkeit im Thermotransferdruck nicht geeignet für Leporellofaltung
Materialstärke:	55 µm, 74 g/m²
Klebstoff:	Acrylat, lösemittelbasierend
Klebstoffstärke:	24 g/m²
Haftung:	permanent haftend
Klebkraft:	Anfangshaftung: 9 N FTM 9 Glas Schälfestigkeit 90°: 12 N/25mm FTM 2 Stahl 24h
Trägermaterial:	Glassine
Trägerstärke:	57 µm, 64 g/m²
Temperaturbereich:	- 80 °C bis + 150 °C
Verklebetemperatur:	> + 0 °C
Druckarten:	Flexo-, Sieb- Thermotransfer
Farbbandempfehlung:	Wachs-/Harz-Farbband
Lagerung:	2 Jahr bei max 22°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.0

Erstelldatum 12.07.2012